

# LECAINJECT-L

## LEGGERO

**Malta premiscelata a base di argilla espansa a elevata fluidità per riempimenti di vuoti e intercapedini murarie e sottofondi in genere**



### CAMPI D'IMPIEGO

- Riempimento leggero per saturare cavità in ambienti sotterranei quali gallerie o in generale cavità naturali in terra o roccia.
- Riempimento fluido, leggero e resistente, di volumi o lesioni profonde in cui è necessario limitare il carico esterno per non alterare lo stato tensionale del sistema.
- Strati di riempimento, compensazione, alleggerimento di sottofondi in genere.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

LecaINJECT-L è un prodotto premiscelato in sacco pronto all'uso, non richiede aggiunta di altri materiali ed è facilmente preparabile con:

- le normali betoniere o mescolatori planetari, in ragione di ca. 7,5 L di acqua pulita per sacco.
- attrezzature di pompaggio, previa premescolazione del prodotto, tipo piccole pompe da calcestruzzo (tipo Bunker B100) o mescolatori a sistema discontinuo rotore-statore in ragione di ca. il 30% di acqua pulita per sacco (per l'impiego di tradizionali intonacatrici, es PFT G4 e similari, contattare preventivamente l'Assistenza Tecnica Laterlite).

Non è ammessa la miscelazione manuale o a mezzo di trapano elettrico.

Il quantitativo d'acqua può subire piccole variazioni in relazione al tipo di attrezzatura, lunghezza e diametro delle tubazioni, temperatura esterna.

Miscelare il prodotto sino a conseguire un impasto omogeneo a consistenza semi-fluida e porre in opera entro 30 minuti dall'inizio della preparazione del premiscelato.

L'operatore dovrà valutare attentamente oltre la consistenza dell'impasto anche le altre condizioni del cantiere; non aggiungere acqua all'impasto già in fase di presa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza del premiscelato in sacco	polvere
Colore	grigio
Massa volumica apparente (in sacco)	700 kg/m <sup>3</sup> ca.
Massa volumica del prodotto indurito	800 kg/m <sup>3</sup> ca.
Pedonabilità	24 h dalla posa ca.
Acqua d'impasto	7,5 L/sacco ca.   30%/sacco ca.
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo di lavorabilità	30 minuti ca.
Resistenza a compressione	≥ 4 N/mm <sup>2</sup> (28 gg)
Resistenza a flessione	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> (28 gg)
Permeabilità al vapore	$\delta=31,3 \cdot 10^{-12}$ kg/msPa
Calore specifico	1000 J/kgK
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 (incombustibile)
Resa in opera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 L/sacco ca</li> <li>• 0,48 sacchi/m<sup>2</sup> ca. sp. 1 cm</li> <li>• 2,08 m<sup>2</sup>/sacco ca. sp. 1 cm</li> </ul>
Confezione	Bancale in legno a perdere con 70 sacchi da 25 L/cad (pari a 1,75 m <sup>3</sup> di prodotto sfuso)
Condizioni di conservazione (D.M. 10/05/2004)	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione
Durata (D.M. 10/05/2004)	Massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento

## NOTE D'IMPIEGO

- L'operatore dovrà valutare attentamente, oltre alla consistenza dell'impasto, anche le altre condizioni del cantiere (ad esempio situazioni stagionali diverse richiedono un dosaggio differente per l'acqua d'impasto, meno acqua in inverno e più acqua in estate).
- Il quantitativo d'acqua può subire piccole variazioni in relazione al tipo di attrezzatura, lunghezza e diametro delle tubazioni, temperatura esterna.
- Non aggiungere acqua all'impasto già in fase di presa.
- Non idoneo per applicazioni "facciavista".
- In caso di supporto assorbente, bagnare il piano di posa al fine di evitare la veloce disidratazione dell'impasto.
- Non bagnare lo strato di Leca INJECT-L dopo la posa.
- In mancanza di protezioni specifiche, coprire per tutta la lunghezza i tubi metallici con malta di sabbia e cemento per evitarne un possibile danneggiamento durante l'esecuzione del sottofondo.
- In caso di esposizione agli agenti atmosferici, prevedere un idoneo strato di protezione.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 09/2024 – Revisione 01



**Assistenza Tecnica**  
02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano  
Leca.it